

Almacén y oficinas: Avenida Real de Pinto 142 (28021 Madrid) – Telf. 917 953 012 - Fax 917 953 249

Tienda Madrid: Desengaño 22 (28004 Madrid) – Teléfono 915 225 824 – Fax 915 325 043

Tienda Sevilla: Avenida Menéndez Pelayo, 57 - 59 41012 Sevilla – Teléfono 954 622 765 - Fax 954 297104

www.manuelriesgo.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

Producto:	COLOFONIA RESINA	Código:	CC118
-----------	-------------------------	---------	--------------

Los datos expresados a continuación, en esta ficha técnica, reproducen los datos facilitados por nuestro proveedor ref: 56

FICHA TECNICA

COLOFONIA RESINA

DESCRIPCION

NOMBRE QUIMICO: COLOFONIA

FORMULA QUIMICA : C₁₉H₂₉COOH

ESTADO: Sólida a T ambiente/ Líquido por encima de los 100°C

OLOR: Ligero olor característico

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

COMPOSICION: 100 % colofonia

ESTADO: Sólido quebradizo, amarillo pálido y ámbar.

P. EBULLICION: Superior a 500°C

P.de FUSION: 100 - 150 °c (75/85)

P.INFLAMACION : 185 -190°C

DENSIDAD

: 1,07 - 1,12

SOLUBILIDAD: Soluble en aromáticos/Alifáticos, insoluble en agua.

PROPIEDADES A.S.T.M.

P. REBLANDECIMIENTO	75-85°C
RESIDUO ESENCIAL	0,2 - 1,5 %
INDICE ACIDO MgKOH/g	165 - 175
INDICE SAPONIFICACION	170-180
INSAPONIFICABLES	3-6 %
AC. RESINICOS TOTALES	90-95
AC. TIPO ABIETICO	65 - 70 %
AC. LEVOPIMARICO	3 - 5 %
AC. ABIETICO	25-30 %
AC. NEOABIETICO	25 - 27 %
AC. PALUSTRICO	18 -20 %
CENIZAS	0,01 -0,02 %
PRODUCTOS OXIDACION	0,2 - 0,5 %
CONTENIDO HIERRO	5-12 ppm

PROPIEDADES BIOLOGICAS se descompone biológicamente.

Esta ficha técnica es una reproducción informatizada de la original disponible en MANUEL RIESGO S.A.por lo que no va firmado.

Los datos contenidos en este certificado los facilitamos a titulo informativo, ellos no eximen al comprador de realizar su propio control de entrada para su aceptación.